



# HAKKO SUSSOL-F

FLUX

## 用途

ステンレスなど、樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。

※ プリント基板など電気関係のはんだ付けには使用しないでください。

| 使用できる金属                           | 使用方法       |
|-----------------------------------|------------|
| ステンレス、クローム、鉄、真鍮、銅、真鍮板、ブリキ、トタン、金、銀 | 原液のまま使用    |
| 銅、真鍮板、ブリキ、トタン、金、銀                 | 水で5倍に薄めて使用 |

※ アルミニウムには使用できません。



## 安全対策

- 個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
- 呼吸保護具を着用すること。
- 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
- 眼、皮膚又は衣類につけないこと。
- 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。
- 取扱後は良く手を洗うこと。
- 環境への放出を避けること。

## 応急処置

- 吸入した場合:  
空気の新鮮な場所に移動し、呼吸し易い姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合:  
多量の水と石鹸で洗うこと。
- 飲み込んだ場合:  
直ちに医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。
- 眼に入った場合:  
直ちに医師の診断、手当てを受けること。
- 気分が悪い場合:  
医師の診断、手当てを受けること。

## 使用方法

1. 接合面の油污れやサビなどをサンドペーパーなどで取り除きます。
2. 本液を接合面に塗ります。
3. はんだ付けします。※ ヤニなしはんだをご使用ください。
4. 接合面に残った本液を湯または水で洗い流し、拭き取ります。(拭き取り除去が、不十分な場合はサビが発生することがあります。)

※ 本紙を製品とともに保管しておいてください。

## 中国RoHS

產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

| 部件名稱         | 焊錫 |
|--------------|----|
| 鉛 (Pb)       | ×  |
| 汞 (Hg)       | ○  |
| 鎘 (Cd)       | ○  |
| 六價鉻 (Cr(VI)) | ○  |
| 多溴聯苯 (PBB)   | ○  |
| 多溴二苯醚 (PBDE) | ○  |

○: 其含量均在 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。

×: 其含量超出 SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。

HAKKO は白光株式会社の登録商標です。

© 2002-2015 HAKKO Corporation.

All Rights Reserved.

**HAKKO®**

白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024

大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代)

FAX: (06) 6568-0821

MADE IN JAPAN

MA01168XZ160331



4 962615 890000



PET



PB



台紙



プラスチック