

作業性に優れたフラックス

FS-242

10ml

ハケ付きボトルタイプ

少量使いきりでフレッシュな
フラックスを常に使える



4ml

筆ペンタイプ

表面実装などの微細なはんだ付けの
場面に最適な筆ペンタイプ



FS-812

環境に配慮したハロゲンフリータイプ

FLUX

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス

FS-242シリーズ

はんだが素早くぬれ拡がる
作業性に優れたフラックス



FS-812シリーズ

環境に配慮した
ハロゲンフリータイプ




フラックスは、はんだ付け促進剤です。

はんだやWICK(はんだ吸取線)に含まれるフラックスだけでははんだのぬれ拡がりが悪い場合は、別途フラックスを使用することで作業性が向上します。


様々な
シーンで
活躍！




表面実装部品のはんだ付け



挿入部品のはんだ付け



ワイヤーの予備はんだ



リワーク作業に

仕様

仕様

				
品番	FS242-10	FS242-4C	FS812-10	FS812-4C
価格	¥385(税抜¥350)	¥1,320(税抜¥1,200)	¥385(税抜¥350)	¥1,320(税抜¥1,200)
容器	ハケ付きボトル	筆ペン	ハケ付きボトル	筆ペン
内容量	10ml	4ml	10ml	4ml
成分	イソプロピルアルコール(65〜75%) ロジン(25〜35%) 活性剤(0.1〜3%)		イソプロピルアルコール(80〜90%) ロジン(5〜15%) アジピン酸(1〜5%) 有機酸(0.1〜2%)	
フラックスタイプ	無洗浄タイプ			
フラックス分類(IPC J-STD-004C)	ROM1		ROLO	
ハライド含有量 [mass%](JIS Z 3197)	0.18±0.03%		0.01%以下	
銅板腐食試験(JIS Z 3197)	合格			
銅鏡腐食試験(IPC-TM-650)	試験範囲の50%未満にブレイクスルー		ブレイクスルーなし	
絶縁抵抗試験(JIS Z 3197)	1×10 ⁸ Ω以上			
電圧印加耐圧湿性試験(JIS Z 3197)	マイグレーション発生なし			
保管に関する法令	危険物第4類第1石油類(非水溶性)			

より詳細な
情報はこちら



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

大 阪／〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821
東 京／〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591
名古屋／〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目4番3号 錦パークビル8F
HAKKO TECHNO-BASE NAGOYA
TEL:(052)218-3674 FAX:(052)218-3681

CA00599EaYa002 2025.01

※価格は、税込価格(10%)を表示しています。
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。