
HAKKO FLUX SUSSOL-F (No.81-01)

用　途

アルミニウム以外のはんだ付けに、広く使用できるフラックスとはんだのセットです。

使用できる金属：銅、真鍮、ブリキ、トタン、金、銀
※ 鉄、ステンレス、クロームには、サスゾールFをご使用ください。
※ アルミニウム、チタンにはご使用できません。
※ プリント基板など電気関係のはんだ付けには使用しないでください。
付属のはんだをご使用後は、ヤニなしはんだをご使用ください。

危険



【危険有害性情報】●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ ●呼吸器系の障害 ●長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器系、歯、全身毒性の障害のおそれ ●長期継続的影響によって水生生物に毒性

【安全対策】●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと ●取扱い後は手をよく洗うこと ●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること●換気が不十分な場合:呼吸用保護具を着用すること

【応急措置】●飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと ●皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水(又はシャワー)で洗うこと ●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること ●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けること ●ばく露の懸念や呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること

【使用上の注意】※詳細についてはSDSを参照すること

使用方法

1. 接合面の油汚れやサビなどをサンドペーパーなどで取り除きます。
2. 本液を接合面に塗ります。
3. はんだ付けします。※ヤニなしはんだをご使用ください。
4. 接合面に残った本液を湯または水で洗い流し、拭き取ります。
（拭き取り除去が、不十分な場合はサビが発生することがあります。）

※本紙を製品とともに保管しておいてください。

HAKKOは白光株式会社の登録商標です。
© 2004-2026 HAKKO Corporation.
All Rights Reserved.

HAKKO

白光株式会社
https://www.hakko.com
〒556-0024
大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL:(06)6561-1574(代)
FAX:(06)6568-0821

4 962615 014802
MADE IN JAPAN
MA01306XZ260819
紙 台紙　プラ ブリスタパック